

1. Alla råvaror uppfyller kraven för kontakt med livsmedel i EU:s och USA:s FDA-lagstiftning. Sulapac Universal och Universal Flex 30-material uppfyller EU:s och USA:s FDA:s krav för material i kontakt med livsmedel i de beskrivna specifikationerna för användning och med de angivna begränsningarna.
2. Livsmedelskontakt för upprepad användning, enligt EU:s ramförordning för material i kontakt med livsmedel (EU) nr 10/2011. Kompatibel för kortvarig användning i 2 timmar 158°F/70°C, klarar även 15 minuter 212°F/100°C. Diskbarhet testad enl EN 12875. Dessutom är funktionaliteten efter diskning testad. I ättester inga skillnader i funktionalitet och ingen effekt på värmeegenskaper. Tester utfördes av tredje parts laboratorier/kunder.
3. Vårt trä är en biprodukt av industriella sidoströmmar, och det kommer från hållbart skötta skogar. Vi följer alltid vår strikta policy för hållbara inköp.
4. Sulapac-material inom samma receptfamiljer visar biologisk nedbrytning av 58-74 % till CO₂, vatten och biomassa vid 462 dagar i havsmiljön (ASTM D6691(86°F/30°C) och av 28%-70% vid 153 dagar vid testning enligt ASTM 5511 (99°F/37°C) accelererad biologisk nedbrytning i soptippen.
5. Materialet har testats på tredje parts laboratorium och/eller industriell komposteringsanläggning och visat möta kraven i EN13432 och ASTM D6400 för industriell komposterbarhet. Kontrollera alltid lokala återvinningsanvisningar, eftersom systemen varierar regionalt.